








GAUCHO

Technische Daten / caractéristiques techniques / technical properties

		decovin® buffalo ✘	decovin® savanna ✘	decovin® ascot ✘	microweb® gauchO ✘	microweb® vintage ✘
Zusammensetzung composition	Gesamt/totale Oberfläche surface	90% PVC, 10% CO/PES	65% PVC, 33% CO, 2% PU	60% PVC, 30% PES, 10% CO	62% PES, 30% CO, 8% PU	62% PES, 30% CO, 8% PU
	Träger / support	100% PVC	100% PVC	100% PVC	100% PES	100% PES
		100% CO/PES	100% CO	75% PES, 25% CO	100% CO/PES mit PU coating	100% CO/PES mit PU coating
Ausrüstung traitement		schwerentflammbar, inkontinenzbeständig, wasserdicht, pflegeleicht / Non-feu, resist. à l'incontinence, imperméable à l'eau / flame retardant, incontinence resistant, waterproof, easy-clean			mit PU Membrane, schwerentflammbar, inkontinenzbeständig, wasserdicht, antimikrobiell / avec PU membrane, non-feu, resist. à l'incontinence, imperméable à l'eau, anti-microbactérien / with PU membranes, flame retardant, incontinence resistant, waterproof, antimicrobial	
Breite / largeur / width	cm	ca./env./approx. 137	ca./env./approx. 150	ca./env./approx. 137	ca./env./approx. 140	ca./env./approx. 140
Rollen / rouleaux / rolls	m	ca./env./approx. 30	ca./env./approx. 30	ca./env./approx. 27	ca./env./approx. 30	ca./env./approx. 30
Gewicht / poids / weight	g/m²	800 +/- 50	600 +/- 50	745 +/- 50	330 +/- 20	350 +/- 20
Gesamtdicke / épaisseur totale / total thickness	mm	1.35 +/- 0.15	1.4 +/- 0.2	1.3 +/- 0.1	1.0 +/- 0.2	1.1 +/- 0.2
Einsatzbereich domaines d'utilisations field of application						
Abrieb Martindale abrasion Martindale	Touren tours	50'000	30'000	50'000	40'000	40'000
Reibechtheit (Crockmeter) résistance de frottement resistance to rubbing	trocken/sec/dry nass/humide/wet	4 4	4-5 4	4-5 5	3-4 3	3-4 3
Lichtechtheit / résistance à la lumière / light fastness		5	5	6	4	4
Höchstzugkraft résist. à la traction resist. to tensile strength	Länge/longueur length Breite/largeur/width	270 N 180 N	250 N 200 N	180 N 180 N	400 N 400 N	100 N 90 N
Weiterreissfestigkeit résistance déchirement/laceration resistance	Länge/longueur length Breite/largeur/width	20 N 15 N	25 N 25 N	40 N 30 N	35 N 35 N	35 N 35 N
Reinigung / entretien cleaning						
Brandklassifizierung résistance au feu classific. flame retardent		IMO A.652 EN1021/1+2 Ö-Norm: B1/Q1 SN 198898: 5.2 DIN 4102-1 B2 NFP 92503: M2 BS 5852 part 0+1	IMO A.652 EN 1021/1+2 BS 5852 part 0+1	IMO A.652 EN 1021/1+2 BS 5852 part 0+1 MVSS 302 ASTM E84: I or A	NFP 92503: M2 BS 5852 part 0+1 Ö-Norm: B1/Q1 EN 1021 1+2 SN 198898: 5.2 IMO A.652	IMO A.652 EN 1021/1+2 BS 5852 part 0+1



Alle Daten sind Mittelwerte. Änderungen vorbehalten. / Toutes les données sont des valeurs moyennes. Sous réserve de modifications. All the above data represents average values. Subject to changes.

Reinigung / entretien / cleaning Die decovin Qualitäten regelmässig feucht mit milder Seifenlaug abwischen (weiche Bürste, Mikrofasertuch). Bei stärkerer Verschmutzung Feinwaschmittel beifügen. Keine Lösungsmittel- und alkoholhaltige, scheuernde, fett- und ölhaltige Reiniger/Pfleger verwenden. Öle, Fette, Kaffee, Tinte sofort beseitigen. Die microweb Qualitäten feucht abwischen oder waschen gem. Anweisungen. Textilabfärbungen (Bsp. Jeans oder andere nicht farbechte Materialien) sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen. / En général nettoyage avec un chiffon humide (brosse douce, microfibre). Pour les taches plus importantes utiliser une lessive pour linge délicat. Ne pas employer de détergent contenant du dissolvant, alcool, ni de produits gras ou huileux. Utiliser un produit adéquat. Huile, graisse, café, encre, etc. résorber de suite. Nettoyer le tissu microweb avec un chiffon humide ou se conformer aux modalités de lavage. Les décolorations de textile (exemple: jeans et matériaux non résistant à la couleur) sont exclus de toutes garanties. / Periodical cleaning with a damp cloth and soap (soft brush, microfibre cloth). For more resistant stains please use a mild detergent. Cleaning agents containing solvents, alcohol, grease, oil, or are abrasive are not to be used. Remove oil, fat, coffee and ink immediately. Damp wipe the Microweb quality or clean according to the given instruction. Discolouration through none colour fast textiles like Denim and others are excluded from the guarantee. **Ökologische Aspekte / aspect écologique / ecological issues** Alle Artikel sind frei von AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT oder Formaldehyd und erfüllen die gesetzlichen Grenzwerte. Die Materialien erfüllen die REACH Standards Nr. 1907/2006 der Europäischen Gemeinschaft. Winter Creation hat ein Nachhaltigkeitskonzept und fördert Nachhaltige, ökologische und ressourcenschonende Anwendungen und Produkte. / Tous les articles sont exempts de AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT ou formaldéhyde et répondent aux exigences légales. Les matériaux sont conformes à la directive européenne REACH Standards Nr. 1907/2006. Winter Creation à un concept de développement durable qui favorise l'écologie et la durabilité tout en ménageant les ressources et les produits. / All articles are free of AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT and fulfill the given standards. The materials are REACH compliant to NR.1907/2006 of the European Union. Winter Creation has a sustainability concept and promote sustainable, ecological, environmentally friendly use of products.



LEATHER AND LEATHERLIKES®
BY WINTER

Price / prix / price:

Art. 999500
01.2014